

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB 18739—2002

宣 纸

Xuan paper

2002-05-29 发布

2002-09-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 发 布
国家质量监督检验检疫总局

目 次

前言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 原产地域范围	1
5 产品分类	2
6 要求	2
7 试验方法	4
8 检验规则	5
9 标志、标签、包装、运输、贮存	6
附录 A(规范性附录) 宣纸原产地域范围图	插页
附录 B(规范性附录) 宣纸润墨性测试方法一	7
附录 C(资料性附录) 宣纸润墨性测试方法二	8

前　　言

本标准为全文强制性标准。

本标准根据《原产地域产品保护规定》及 GB 17924—1999《原产地域产品通用要求》规定编写。

本标准的附录 A、附录 B 是规范性附录，附录 C 是资料性附录。

本标准由国家质量监督检验检疫总局提出。

本标准由原产地域产品标准化工作组归口。

本标准主要起草单位：中国标准化协会、安徽省质量技术监督局、安徽泾县中国宣纸集团公司。

本标准主要起草人：曹皖生、刘保平、邢春荣、顾家骏、王恒义、渠升泉、程庆雨。

宣 纸

1 范围

本标准规定了宣纸的术语和定义、原产地域范围、产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、标签、包装、运输、贮存。

本标准适用于安徽省宣城市泾县境内生产的宣纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 450—1989 纸和纸板试样的采取
- GB/T 451.1—1989 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定法
- GB/T 451.2—1989 纸和纸板定量的测定法
- GB/T 451.3—1989 纸和纸板厚度的测定法
- GB/T 453—1989 纸和纸板抗张强度的测定法
- GB/T 455.1—1989 纸撕裂度的测定法
- GB/T 459—1989 纸伸缩性的测定法
- GB/T 462—1989 纸和纸板水分的测定法
- GB/T 464.1—1989 纸和纸板的干热加速老化方法($105\pm2^{\circ}\text{C}$, 72 h)
- GB/T 465.2—1989 纸和纸板按规定时间浸水后抗张强度的测定法
- GB/T 1541—1989 纸和纸板尘埃度的测定法
- GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表(适用于连续批的检查)
- GB/T 7974—1987 纸和纸板 白度测定方法(漫射/垂直法)
- GB/T 8940.1—1988 纸和纸板白度测定法 45/0 定向反射法
- GB/T 10342—1989 纸张的包装和标志
- GB/T 10739—1989 纸浆、纸和纸板试样处理与实验的标准大气

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

宣纸 Xuan paper

采用产自安徽省泾县境内及周边地区的青檀皮(pterooceltis talaviniowii Maxim)和沙田稻草，并利用泾县独有的山泉水，按照传统工艺经过特殊的传统工艺配方，在严密的技术监控下，在安徽省泾县内以传统工艺生产的具有润墨和耐久等独特性能，供书画、裱拓、水印等用途的高级艺术用纸。

4 原产地域范围

国家质量监督检验检疫总局根据《原产地域产品保护规定》批准的宣纸原产地域范围，见附录 A。