

**FZ**

**中华人民共和国纺织行业标准**

**FZ/T 75003—93**

---

**涂层织物 胀破强度的测定  
弹性膜片法**

**1993-03-19发布**

**1994-01-01实施**

**中华人民共和国纺织工业部 发布**

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 75003—93

## 涂层织物 胀破强度的测定 弹性膜片法

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了用弹性膜片法测定涂层织物胀破强度的试验方法。

本标准适用于服用或装饰用涂层织物。

### 2 引用标准

GB 6529 纺织品的调湿和试验用标准大气

GB 8170 数值修约规则

### 3 原理

将涂层织物覆在弹性膜片上，并用夹具夹住，在膜片下平缓地增加液体压力，直至试样发生破裂。

### 4 仪器与工具

4.1 符合本方法标准测试要求的胀破强度仪均可使用。

4.2 胀破强度仪应同时具有胀破强度和胀破扩张度的测定装置，并能使试样在规定时间范围内破裂，仪器胀破强度精度要求达到 $\pm 1\%$ ，胀破扩张度精度要求达到 $\pm 5\%$ 。

4.3 环形夹具内径为 $30.5 \pm 0.05\text{mm}$ ，夹具底面平整，并能均匀受压，夹具加压要有足够压力，以防止试验时试样的滑脱。

4.4 要有符合规定指标的橡皮膜。

4.5 液体规定采用 65% 的甘油。

4.6 非离子润湿剂、蒸馏水、吸墨纸。

### 5 调湿和试验用标准大气

5.1 调湿和试验在温度为 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ ，相对湿度 $65\% \pm 3\%$ 的标准大气下进行。

5.2 试样在 5.1 条件下调湿至少 24h。

### 6 试样

6.1 沿织物全幅宽剪取一条 30cm 长的试样，并要求试样具有代表性和没有影响试验结果的疵点。

6.2 要求做湿态试验时，将试样在 $20 \pm 2^\circ\text{C}$ 、0.1% 非离子润湿剂的水溶液中浸 1h，取出后用吸墨纸略吸去水分，并立即进行试验。

### 7 试验程序

7.1 检查仪器各部件是否均能正常工作。在没有试样的情况下，使膜片膨胀至一定高度，若膜片形状不正常，球冠有明显差异，应更换膜片。

7.2 将试样平整地覆盖在膜片上，用环形夹具夹紧。

中华人民共和国纺织工业部 1993-03-19 批准

1994-01-01 实施