



中华人民共和国国家标准

GB/T 22787—2008

烟花爆竹用冰晶石关键指标的测定

Determination of essential parameters of cryolite
for use in fireworks and firecrackers

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
烟花爆竹用冰晶石关键指标的测定
GB/T 22787—2008

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

网址 www.spc.net.cn

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.75 字数 16 千字
2009年4月第一版 2009年4月第一次印刷

*

书号: 155066·1-36351

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

前 言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国烟花爆竹标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：广西出入境检验检疫局烟花爆竹检测中心。

本标准主要起草人：商杰、吴俊逸、李一明、肖焕新。

烟花爆竹用冰晶石关键指标的测定

1 范围

本标准规定了烟花爆竹用冰晶石中硫酸不溶物含量、水分含量、吸湿率、细度、铝含量、铁含量和有效成分(钠含量)的测定方法。

本标准适用于烟花爆竹用冰晶石硫酸不溶物含量、水分含量、吸湿率、细度、铝含量、铁含量和有效成分(钠含量)的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 601 化学试剂 标准滴定溶液的制备

GB/T 3049 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10 菲罗啉分光光度法(GB/T 3049—2006,ISO 6685:1982,IDT)

GB/T 6003.1 金属丝编织网试验筛(GB/T 6003.1—1997,neq ISO 3310-1:1990)

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—2008,ISO 3696:1987,MOD)

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 测定

3.1 试样的干燥

试样在 105 ℃ 下干燥 3 h,转入干燥器中冷却备用。干燥后的试样供除了水分、细度以外的项目检测使用。

3.2 硫酸不溶物含量的测定

3.2.1 原理

试料用硫酸溶解后过滤,干燥不溶物后称量。

3.2.2 试剂

除非另有说明,在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和 GB/T 6682 中规定的至少 3 级的水。

3.2.2.1 硫酸。

3.2.2.2 硫酸(1+4)。

3.2.2.3 氯化钡溶液(10%)。

3.2.3 仪器

常规实验室设备和仪器及以下装置:

3.2.3.1 电热鼓风干燥箱:可控温度 105 ℃ ± 2 ℃。

3.2.3.2 分析天平:精度为 0.1 mg。

3.2.3.3 聚四氟乙烯烧杯,500 mL。

3.2.3.4 聚四氟乙烯棒,10 cm。

3.2.3.5 4 号砂芯坩埚:容积为 30 mL。用稀硫酸充分抽吸洗净后,再用水清洗,在 105 ℃ 下干燥 3 h,冷却后备用。

3.2.3.6 干燥器。