

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 26462—2011

种子发芽纸

Germinating test paper

2011-05-12 发布

2011-09-15 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：黑龙江省造纸工业研究所、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验中心、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人：王连科、杨金玲、陈海涛、申龙万、隋艳霞。

种子发芽纸

1 范围

本标准规定了种子发芽纸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于农作物种子质量检测的专用纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 458—2008 纸和纸板 透气度的测定

GB/T 461.3 纸和纸板 吸水性的测定(浸水法)

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T 1545 纸、纸板和纸浆 水抽提液酸度或碱度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

3 分类

3.1 种子发芽纸为卷筒纸或平板纸。

3.2 种子发芽纸可为本色、浅蓝色或按订货合同规定。

3.3 种子发芽纸按纸张定量分为 110 g/m^2 和 80 g/m^2 两种。

4 要求

4.1 种子发芽纸技术指标应符合表1规定,或按订货合同规定。

表 1

指标名称	单位	规定	
定量	g/m^2	110.0 ± 5.0	80.0 ± 4.0
抗张强度(纵横向平均)	\geq kN/m	4.00	2.67
湿抗张强度(纵横向平均)	\geq kN/m	0.30	0.20
相对吸收性	%	220 ± 10	150 ± 10
透气度	\geq $\mu\text{m}/(\text{Pa} \cdot \text{s})$	12.2	
水抽提液 pH	—	6.0~7.5	
交货水分	%	8.0 ± 2.0	