



# 中华人民共和国有色金属行业标准

YS/T 63.19—2006

## 铝用炭素材料检测方法 第 19 部分: 灰分含量的测定

Carbonaceous materials used in the production of aluminium—  
Part 19:Determination of ash content

2006-05-25 发布

2006-12-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会 发布

## 前　　言

YS/T 63《铝用炭素材料检测方法》共有 20 部分：

- YS/T 63.1 第 1 部分：阴极糊试样焙烧方法、焙烧失重的测定及生坯试样表观密度的测定；
- YS/T 63.2 第 2 部分：阴极炭块和预焙阳极室温电阻率的测定；
- YS/T 63.3 第 3 部分：热导率的测定 比较法；
- YS/T 63.4 第 4 部分：热膨胀系数的测定；
- YS/T 63.5 第 5 部分：有压下底部炭块钠膨胀率的测定；
- YS/T 63.6 第 6 部分：开气孔率的测定 液体静力学法；
- YS/T 63.7 第 7 部分：表观密度的测定 尺寸法；
- YS/T 63.8 第 8 部分：二甲苯中密度的测定 比重瓶法；
- YS/T 63.9 第 9 部分：真密度的测定 氦比重计法；
- YS/T 63.10 第 10 部分：空气渗透率的测定；
- YS/T 63.11 第 11 部分：空气反应性的测定 质量损失法；
- YS/T 63.12 第 12 部分：预焙阳极 CO<sub>2</sub> 反应性的测定 质量损失法；
- YS/T 63.13 第 13 部分：杨氏模量的测定 静测法；
- YS/T 63.14 第 14 部分：抗折强度的测定 三点法；
- YS/T 63.15 第 15 部分：耐压强度的测定；
- YS/T 63.16 第 16 部分：微量元素的测定 X 射线荧光光谱分析方法；
- YS/T 63.17 第 17 部分：挥发分的测定；
- YS/T 63.18 第 18 部分：水分含量的测定；
- YS/T 63.19 第 19 部分：灰分含量的测定；
- YS/T 63.20 第 20 部分：硫分的测定。

本部分为第 19 部分。

本部分参照 ISO 8005—1984《铝生产用炭素材料——生焦及煅后石油焦——灰分含量的测定》和 GB/T 1429—1985《炭素材料灰分含量测定方法》制定。试样粒度基本按照 GB/T 1429—1985 的要求，灼烧温度确定为 850℃±10℃；增加了重复性和允许差。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分由中国铝业股份有限公司郑州研究院起草。

本部分主要起草人：张树朝、黄华、马文民、郭永恒。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会负责解释。

## 铝用炭素材料检测方法

### 第 19 部分:灰分含量的测定

#### 1 范围

本部分规定了铝用炭素材料灰分的测定方法。

本部分适用于铝用炭素材料灰分的测定;测定范围: $\geqslant 0.10\%$ 。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

YS/T 62.1 铝用炭素材料取样方法 第 1 部分:底部炭块

YS/T 62.2 铝用炭素材料取样方法 第 2 部分:侧部炭块

YS/T 62.3 铝用炭素材料取样方法 第 3 部分:预焙阳极

YS/T 62.4 铝用炭素材料取样方法 第 4 部分:阴极糊

#### 3 方法原理

试样在  $850^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$  下灼烧,以剩余残物(即灰分)的质量计算灰分的含量。

#### 4 仪器

4.1 瓷方舟:尺寸应不小于  $60\text{ mm} \times 25\text{ mm} \times 16\text{ mm}$ 。

4.2 烘箱:温度控制在  $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ 。

4.3 干燥器:内装干燥剂。

4.4 分析天平:感量  $0.0001\text{ g}$ 。

4.5 马弗炉:温度控制在  $850^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ 。

#### 5 取样及制样

底部炭块、侧部炭块、预焙阳极、阴极糊分别按 YS/T 62.1、YS/T 62.2、YS/T 62.3、YS/T 62.4 的规定进行取样。对于底部炭块、预焙阳极、侧部炭块试样,取样后粉碎并研磨至全部通过  $0.2\text{ mm}$  的标准筛网;对于阴极糊试样,取样后先破碎至  $4\text{ mm}$  以下,充分混合,用四分法缩分至约  $60\text{ g}$ ,再全部破碎至通过  $0.5\text{ mm}$  标准筛网。

试样预先在烘箱(4.2)中于  $110^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$  下烘干至少  $2\text{ h}$ ,取出冷却,贮存在干燥器(4.3)内备用。

#### 6 步骤

##### 6.1 试样

根据表 1 称取试样(5),精确至  $0.0001\text{ g}(m_0)$ 。