

ICS 79.060.10
B 70

LY

中华人民共和国林业行业标准

LY/T 1170—2013
代替 LY/T 1170—1995

茶叶包装箱用胶合板

Plywood for tea packaging container

2013-10-17 发布

2014-01-01 实施

国家林业局 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准是对 LY/T 1170—1995 的修订。本标准与 LY/T 1170—1995 版本相比主要技术变化如下：

- 修改了规格尺寸及偏差；
- 修改了外观质量要求；
- 删除了类别要求；
- 修改了物理力学性能；
- 增加了甲醛释放量要求；
- 修改了检验方法；
- 修改了检验规则；
- 修改了标志、包装、运输和贮存。

请注意本标准的某些内容可能涉及专利。本标准的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)提出并归口。

本标准起草单位：中国林业科学研究院木材工业研究所、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司、郑州佰沃生物质材料有限公司、南星家居科技(湖州)有限公司、浙江升华云峰新材股份有限公司、山东福达木业有限公司、临沂市兰山区万宝木业胶合板厂。

本标准主要起草人：吕斌、杨忠、曹忠荣、张玉萍、付跃进、刘元强、周立刚、郭淑兰、顾水祥、丁海秋、刘文海、孙学东、曲岩春、罗正洪、张训亚、王喜滨。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

- LY/T 1170—1995。

茶叶包装箱用胶合板

1 范围

本标准规定了茶叶包装箱用胶合板的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、贮存和运输。
本标准适用于不直接接触茶叶的包装箱用胶合板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有修改单)适用于本文件。

GB/T 2828.1—2012 技术抽样检验程序 第1部分:按接受质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB 18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T 19367—2009 人造板的尺寸测定

3 要求

3.1 树种

3.1.1 茶叶包装箱用胶合板的用材树种应为无异味的桦木、椴木、荷木、枫香等阔叶材及脱脂后的针叶材。

3.1.2 茶叶包装箱用胶合板的面板树种为该胶合板的树种。

3.2 外观质量

茶叶包装箱用胶合板根据外观质量分为优等品、一等品和合格品三个等级。面板的外观质量应符合所标明的等级要求,背板的外观质量不低于合格品要求。各等级外观质量要求应符合表1的规定。

表1 外观质量要求

检量项目		茶叶包装箱用胶合板等级			
		优等品	一等品	合格品	
(1)材色不匀、变褪色		不易分辨	不明显	明显	
(2)活节	阔叶树材	最大单个长径/mm	10	20	不限
	针叶树材		5	10	20