

ICS 11.040.40  
C 30



# 中华人民共和国医药行业标准

YY/T 0343—2002

---

## 外科金属植入物液体渗透检验

Liquid penetrant inspection of metallic surgical implants

(ISO 9583:1993, NEQ)

2002-09-24 发布

2003-04-01 实施

---

国家药品监督管理局 发布

## 前 言

本标准非等效采用国际标准 ISO 9583:1993《外科植入物——无损检验——外科金属植入物液体渗透检验》(英文版)。

本标准将国际标准中引用的 ISO 3452:1984《无损检验——渗透检验——一般原理》相应条款的内容列出,详见采用说明。

因采用国产的渗透材料,所以第 7 章(除 7.4 外)渗透材料的控制,引用中华人民共和国航空部标准 HB/Z 61—1998《渗透检验》中相应条款。

本标准中 7.4 等同采用 ASTM F601—1992《外科金属植入物荧光渗透检验规范》中 5.1.4。

本标准的附录 A、附录 B 均为规范性附录。

附录 A 提供了外科金属植入物表面不连续性缺陷的可接受极限水平。

附录 B 提供了渗透检验程序。

本标准由国家药品监督管理局提出并批准。

本标准由全国外科植入物和矫形器械标准化技术委员会(CSBTS/TC110)归口。

本标准起草单位:国家药品监督管理局天津医疗器械质量监督检验中心。

本标准主要起草人:张文惠、宋铎、邢家强。

# 外科金属植入物液体渗透检验

## 1 范围

本标准规定了外科金属植入物液体渗透检验方法、检验水平、可接受的极限、检验记录、渗透材料的控制、渗透检验人员的资格考核。

本标准适用于检验外科金属植入物表面的不连续性或缺陷。

注：本标准涉及的无损检测术语见 GB/T 12604.3—1990《无损检测术语 渗透检测》。

## 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

HB/Z 61—1998 渗透检验

## 3 检验方法

### 3.1 检验条件

被检试件表面应清洗干净，不应留有任何物质来妨碍液体渗透检验或产生渗透剂假指示。

#### 3.1.1 表面预清洗<sup>1)</sup>

- 1) 选用合适的清洗材料和清洗过程，清除试件表面的油脂。
- 2) 被检试件表面和任何不连续性的缺陷内要清洁，并要远离污染源。

#### 3.1.2 除油污<sup>2)</sup>

试件施加渗透剂前，被检试件表面应去除油污，选择适宜的除油溶剂。

#### 3.1.3 后续检验<sup>3)</sup>

如果有不同的渗透剂用在后续的检验，应重新清洗被检试件，完全清除任何不连续性缺陷中腐蚀产物和以前应用的渗透剂残渣。残留的着色渗透剂与荧光渗透剂发生化学反应，可导致完全或部分荧光的猝灭。

### 3.2 程序

#### 3.2.1 渗透检验体系分类<sup>4)</sup>

##### 3.2.1.1 按检验方法分：

- a) 荧光渗透检验；
- b) 着色渗透检验；
- c) 双用(荧光/着色)渗透检验。

##### 3.2.1.2 按渗透剂类型(去除多余渗透剂的方法)分：

- a) 水洗型；

1) ISO 3452 中 6.2。

2) ISO 3452 中 6.3。

3) ISO 3452 中 10.2。

4) ISO 3452 中 5.5。