



中华人民共和国国家标准

GB/T 1692-92

硫化橡胶绝缘电阻率测定

Vulcanized rubber—Determination of
the insulation resistivity

1992-12-12发布

1993-10-01实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

硫化橡胶绝缘电阻率测定

GB/T 1692—92

Vulcanized rubber—Determination of
the insulation resistivity

代替 GB 1692—81

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硫化橡胶绝缘电阻率的测定方法。

本标准适用于电阻大于 $10^8 \Omega$ 的硫化橡胶绝缘电阻率的测定。

2 引用标准

GB/T 2941 橡胶试样的环境调节和试验的标准温度、湿度及时间

3 试验原理

对试样施加直流电压, 测定通过垂直于试样或沿试样表面的泄漏电流, 计算出试样的体积电阻率或表面电阻率。

4 试验仪器

4.1 电极材料如表 1 所示。

表 1

电极材料	规 格 要 求	适 用 范 围
铝箔或锡箔	厚度为 0.01 mm 左右的退火铝箔或锡箔用凡士林、变压器油、硅油或其他适当的材料作粘合剂	接触电极用
铜	表面可镀防腐蚀的金属层, 镀层应均匀一致, 工作面光洁度应不低于 0.8μ	作辅助电极, 对软质胶可做接触电极
导电粉末	石墨粉、银粉、铜粉等	细管试样内电极用
导电溶液	1% 氯化钠水溶液等	管状试样内电极用

4.2 电极尺寸:

4.2.1 板状试样的电极配置如图 1。电极尺寸见表 2。