

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 21004—1998

国产细羊毛及其改良毛毛条

Domestic fine wool and its modified tops

1998-03-24 发布

1998-10-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
国产细羊毛及其改良毛毛条
FZ/T 21004—1998

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1998年8月第一版

*

书号：155066·2-12311

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

前 言

为了适应当前生产的需要,对 FJ 423—81 进行了修订。但由于近年来国产细羊毛及其改良毛的质量总体水平提高不大,为符合实际羊毛生产情况,故本标准在主体上沿用了 FJ 423—81 标准,并根据目前生产的实际要求,作了部分调整。

自本标准实施之日起,原 FJ 423—81 作废。

本标准由中国纺织总会科技发展部提出。

本标准由全国纺织标准化技术委员会毛纺分技术委员会归口。

本标准由上海毛麻纺织科学技术研究所负责起草。

本标准主要起草人:曹宪华。

1 范围

本标准规定了国产细羊毛及其改良毛毛条的技术要求、支数、分级、分等、包装验收和试验方法。本标准定为全国毛纺织工业鉴定国产细羊毛及其改良毛毛条品质和交接验收的统一规定。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 9994—88 纺织材料公定回潮率

FJ 418—81 国毛工业及分级毛、洗净毛和毛条试验方法

3 技术要求

3.1 分级规定

国产细羊毛及其改良毛毛条分为支数毛毛条、改良级数毛毛条两类。

3.1.1 支数毛毛条有 18.1~20.0 μm (70 支)、20.1~21.5 μm (66 支)、21.6~23 μm (64 支)、23.1~25 μm (60 支)。

3.1.2 改良级数毛毛条有一级、二级、三级、四级(四级分甲、乙两档),不及四级者为五级。

3.1.3 支数毛毛条的品支按羊毛平均细度检验结果评定。平均细度不符合本支数规定指标范围时,应按实际平均细度作升降处理。

3.1.4 级数毛毛条的品级按羊毛的粗腔毛含量检验结果评定。粗腔毛含量不符合本级数规定指标范围时,应按实际粗腔毛率作升降处理。

3.2 分等规定

3.2.1 毛条的品等,按其物理指标和外观斑点的检验结果,分为一、二两个品等,低于二等品为等外品,等外品原则上不得出厂。

3.2.2 毛条的单位重量和重量公差是生产厂的保证条件,不符合规定者,应作等外品处理。

3.2.3 加权平均长度,30mm 及以下短毛率,重量不匀率,支数毛毛条的粗腔毛率以及外观斑点(毛粒、毛片、草屑)为定等指标,以其中最低品等为该批毛条的品等。

3.2.4 支数毛条的羊毛细度离散和长度离散,级数毛条的羊毛平均细度和毛条中的麻丝作为参考指标。

3.3 毛条技术条件应符合表 1 之规定。