

ICS 87.060.10
G 55



中华人民共和国国家标准

GB/T 4465—2003
代替 GB/T 4465—1984

碱性染料 染色色光和强度的测定

Basic dyes—Determination of dyeing shade and relative strength

2003-10-09 发布

2004-06-01 实施

中 华 人 民 共 和 国
国家质量监督检验检疫总局 发 布

前　　言

本标准代替 GB/T 4465—1984《碱性染料染色色光和强度的测定方法》。

本标准与 GB/T 4465—1984 的主要差别如下：

——标准名称规范为《碱性染料 染色色光和强度的测定》；

——增加了试验报告的内容。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国染料标准化技术委员会(SAC/TC 134)归口。

本标准起草单位：沈阳化工研究院。

本标准主要起草人：沈日炯、王勇、马君庆。

本标准 1984 年首次发布。

碱性染料 染色色光和强度的测定

1 范围

本标准规定了碱性染料染色色光和强度的测定方法。

本标准适用于碱性染料染色色光和强度的测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 2374—1994 染料染色测定的一般条件规定

GB/T 2399—2003 阳离子染料 染色色光和强度的测定

3 原理

用碱性染料试样与同品种的标准样品于同一条件下,对同一纤维进行染色,然后以标准样品的染色强度作100分,色光为标准,进行目测比较,评定试样的色光和强度。

4 试剂和材料

试剂和材料应符合GB/T 2374—1994中第3章的有关规定。

5 仪器和设备

仪器和设备应符合GB/T 2374—1994中第5章的有关规定。

6 试验方法

6.1 晴纶膨体纱染色法

按GB/T 2399—2003的规定进行。

6.2 棉纤维染色法

染色一般条件应符合GB/T 2374—1994的有关规定。染色方法的选择须根据具体品种、性能,以给色力最高为原则。染色深度根据具体品种选定,以符合分档清晰为原则。

6.2.1 单宁酸打底和固着

6.2.1.1 打底液配方

- 冰乙酸:2%(owf);
- 单宁酸:3%(owf);
- 浸比:1:20。

6.2.1.2 打底操作

按本标准的6.2.1.1条规定配制打底液,把打底液置于水浴中加热到60℃~70℃,然后将经煮沸、挤干的棉布或棉纱投入浸渍翻动,并待其自然冷却到室温,浸泡6h以上或放置过夜。取出绞干,不经水洗进行固着。

6.2.1.3 固着配方

- 吐酒石:1.5%(owf);