

W 72

FZ

# 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 72004. 2—2000

---

## 针 织 成 品 布

Finished knitted fabric

2000-12-22 发布

2001-07-01 实施

---

国家纺织工业局 发布

## 前　　言

本标准根据 GB/T 12707—1991《工业产品质量分等导则》，将产品分为优等品、一等品、合格品。结合产品特点，本标准考核纤维含量偏差、平方米干燥重量偏差、弹子顶破强力、水洗尺寸变化率、染色牢度和外观质量。

本标准由国家纺织工业局提出。

本标准由全国纺织品标准化技术委员会针织品分会归口。

本标准起草单位：山东省纺织产品质量监督检验站、上海三枪集团有限公司上海针织九厂、福建凤竹集团有限公司、广东溢达针织有限公司。

本标准主要起草人：刘永贵、石梅、卞爱荣、孙丽坪、石宝生、周雪敏、敬仲吉、林育亮、李天剑。

# 中华人民共和国纺织行业标准

## 针 织 成 品 布

FZ/T 72004.2—2000

Finished knitted fabric

### 1 范围

本标准规定了针织成品布的规格、要求、外观质量检验、试验方法、检验规则和产品标识。

本标准适用于漂染、印花和色织的经纬编针织布，不包括涤纶针织布、毛针织布和蚕丝针织布。

### 2 引用标准

下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

- GB 250—1995 评定变色用灰色样卡
- GB 251—1995 评定沾色用灰色样卡
- GB/T 2910—1997 纺织品 二组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 2911—1997 纺织品 三组分纤维混纺产品定量化学分析方法
- GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
- GB/T 3921.3—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度：试验 3
- GB/T 3922—1995 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度
- GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定
- GB 5296.4—1998 消费品使用说明 纺织品和服装使用说明
- GB/T 8170—1987 数值修约规则
- GB/T 8628—1988 测定织物尺寸变化时试样的准备、标记和测量
- GB/T 8629—1988 纺织品试验时采用的家庭洗涤及干燥程序
- GB/T 14801—1993 机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法
- FZ/T 73011—1998 针织腹带

### 3 规格

针织成品布的规格写为：纱线线密度×平方米干燥重量×幅宽，其中线密度用特克斯表示，多规格纱线交织，按其所占比例从大到小排列，中间用乘号相连；平方米干燥重量用克表示；幅宽指单层幅宽，用厘米表示。

### 4 要求

4.1 针织成品布要求分内在质量和外观质量。内在质量要求见表 1，包括纤维含量偏差、平方米干燥重量偏差、弹子顶破强力、水洗尺寸变化率、染色牢度五项；外观质量要求见表 2，包括局部性疵点、散布性疵点、幅宽偏差、纹路歪斜、与标样色差、同匹色差、同批色差七项。局部性疵点按只计，每只极限要求见表 3。

4.2 针织成品布以匹为单位，按内在质量和外观质量最低一项评等，分为优等品、一等品、合格品。

国家纺织工业局 2000-12-22 批准

2001-07-01 实施