

UDC 666.22.01  
N 05



# 中华人民共和国国家标准

GB 7962.14—87

---

## 无色光学玻璃测试方法 耐酸稳定性测试方法

Colourless optical glass test methods  
Resistance to acid

1987-05-25 发布

1987-12-01 实施

国家标 准局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 无色光学玻璃测试方法 耐酸稳定性测试方法

UDC 666.22.01

GB 7962.14—87

Colourless optical glass test methods  
Resistance to acid

本标准适用于无色光学玻璃耐酸稳定性的测试。

### 1 原理

采用酸度为 pH 2.9 的醋酸、pH 4.6 的标准醋酸盐、pH 6.0 的水作为测定介质。抛光玻璃样品表面被介质侵蚀后，在白炽灯下观察玻璃表面出现紫蓝干涉色的时间（此时侵蚀破坏层的光学厚度为 135 nm），或表面呈现杂色或脱落现象的时间，据此可对光学玻璃耐酸稳定性进行递减式分类定级。

### 2 仪器、材料、试剂

#### 2.1 仪器

CS - 501型或其它型超级恒温器（把木质盖换为有机玻璃或铝盖，并在盖上打两个直径与测量所用烧杯直径相等的圆孔）；XJ - 16型金相显微镜或其它反射式显微镜。

#### 2.2 材料

40~60瓦白炽灯；镊子；50mL量筒；干燥器；250mL烧杯（石英或其它惰性材料均可）；脱脂棉；绸布。

#### 2.3 试剂

2.3.1 pH 2.9 ± 0.2 醋酸（取分析纯 36% 醋酸 16mL 溶解于 1L 水中，此时浓度为 0.1N，酸度为 pH 2.9）。

2.3.2 pH 4.6 ± 0.2 标准醋酸盐（取分析纯醋酸钠 13.6g 溶解于 1L 水中为 0.1N 的醋酸钠。然后再取 0.1N 的醋酸钠与 0.1N 醋酸溶液等体积混合，此时醋酸—醋酸钠缓冲溶液的酸度为 pH 4.6）。

#### 2.3.3 pH 6.0 ± 0.2 的蒸馏水。

#### 2.3.4 醇醚混合溶剂（取分析纯的无水乙醇和石油醚按体积比为 75:25 配制）。

### 3 样品

#### 3.1 肉眼观察无条纹、结石、气泡的玻璃。

3.2 加工成 20mm × 20mm × 10mm 样品 2 块。每块样品一大面抛光，光洁度 IV 级，其余面细磨。实验前该样品用醇醚混合溶剂和脱脂棉拭净，用绸布擦干，在 80~100 倍金相显微镜下检查无任何侵蚀痕迹，保存于干燥器中待测（在干燥器中只能保存 3 昼夜）。

### 4 测量

#### 4.1 测量步骤

4.1.1 取 50mL 测定介质倒入石英烧杯中，在温度 50 ± 1 °C 的超级恒温器中预热 30 min。

4.1.2 把待测样品抛光面向上平放在烧杯中，在白炽灯下观察当侵蚀膜厚达到 135 nm 时