



中华人民共和国公共安全行业标准

GA 733—2007

警服材料 羊绒大衣呢

Material for police uniform—Cashmere overcoating

2007-11-14 发布

2007-12-01 实施

中华人民共和国公安部 发布

前 言

本标准全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：公安部装备财务局被装处、公安部特种警用装备质量监督检验中心、江苏阳光集团有限公司、江苏蝶美集团公司、奉化市爱伊美服饰有限公司。

本标准主要起草人：孙莉莉、王利群、曹敬农、刘雪高、孙翔。

本标准于 2007 年 11 月首次发布。

警服材料 羊绒大衣呢

1 范围

本标准规定了警服用羊绒大衣呢的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于警服用羊绒大衣呢的生产、检验、验收与订购。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡(GB 250—1995, idt ISO 105/A02:1993)

GB/T 2912.1—1998 纺织品 甲醛的测定 第1部分:游离水解的甲醛(水萃取法)(eqv ISO/FDIS 14184-1:1997)

GB/T 3920—1997 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T 3921.1—1997 纺织品 色牢度试验 耐洗色牢度:试验1(eqv ISO 105-C01:1989)

GB/T 3923.1—1997 纺织品 织物拉伸性能 第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定 条样法(neq ISO/DIS 13934-1:1994)

GB/T 4667—1995 机织物幅宽的测定(eqv ISO 3932:1976)

GB/T 4802.1—1997 纺织品 织物起球试验 圆轨迹法

GB/T 5711—1997 纺织品 色牢度试验 耐干洗色牢度(eqv ISO 105-D01:1993)

GB/T 6152—1997 纺织品 色牢度试验 耐热压色牢度(eqv ISO 105-X11:1994)

GB/T 7573—2002 纺织品 水萃取液 pH 值的测定(ISO 3071:1980, MOD)

GB/T 8427—1998 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)

GB/T 12703—1991 纺织品静电测试方法(neq JIS L1094:1988)

GB/T 14593—1993 山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法

QB/T 2461—1999 包装用降解聚乙烯薄膜

FZ/T 01083—2000 热熔粘合衬布干洗后的外观及尺寸变化的测定

FZ/T 20021—1999 织物经汽蒸后尺寸变化试验方法

FZ/T 24007—1999 粗梳羊绒制品

3 分类

羊绒大衣呢按羊绒含量分为两种,见表1。

表1 分类和规格

产品名称	幅宽/ cm	纱线/公支		混纺比例/%		密度/(根/10 cm)		织物组织
		经纱	纬纱	羊绒	羊毛(含导电纤维)	经向	纬向	
羊绒大衣呢	149	48/2	13	50	50	235	260	$\frac{1}{3}$ 破斜纹
纯羊绒大衣呢	149	13.5	13.5	95	5	209	203	$\frac{1}{3}$ 破斜纹