


UDC 675.6.033
B 45



中华人民共和国国家标准

GB 8133—87

出口生猾皮检验方法

Inspection method for raw kid skin export

1987-08-10 发布

1988-05-01 实施

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
出 口 生 猾 皮 检 验 方 法
GB 8133—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzcs.com>

电话：63787337、63787447

1988年2月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：15169·1-5380

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

出口生猾皮检验方法

Inspection method for raw kid skin export

本标准适用于出口生猾皮的检验。

1 抽样

抽样应具有代表性。

1.1 抽样数量

1.1.1 按报验数量10%抽取。

1.1.2 根据商品品质情况可酌情增减抽样数量。

1.2 抽样方法

1.2.1 对成包的堆垛皮张，根据各部位，随机抽取开栋的包数。

1.2.2 对未成包的堆垛，根据堆垛情况按上中下或左中右或四边等各部位抽取。

2 检验

2.1 工具

卷尺或木尺、工作台。

2.2 条件

检验场地要光线适宜，避免直射光或光线太暗的场地进行。

2.3 程序

先看毛面，后看板面，测量面积，结合颜色、花纹和缺陷，综合评定。

2.4 方法

2.4.1 毛面

将抽取的样品，平铺于工作台上，毛面朝上，臀部朝前。右手拿头部，视力集中于主要部位（见下图），然后转入次要部位，全面目测毛面花纹类型、清晰、坚实、颜色深浅和光泽度、毛的长短、粗细及密度等。必要时用手的食指或中指摸试局部，大毛皮可抖动几次判断质量情况。

2.4.2 板面

验看板面有无折皱、破洞、霉变及其它缺陷，然后用手摸试皮板判断其弹性和厚薄。

2.5 面积测量与计算

面积测量：长度从尾根量至颈部中间，宽度在腰间选适当部位衡量。按下列公式计算：

$$S = AB$$

式中：S——面积，cm²；

A——长度，cm；

B——宽度，cm。