



# 中华人民共和国国家标准

GB 4613—84

## 环氧树脂和缩水甘油酯 无机氯的测定

Epoxide resins and glycidyl esters  
Determination of inorganic chlorine

1984-07-30发布

1985-05-01实施

国家标准化局 批准

# 中华人民共和国国家标准

UDC 678.68:543  
:546.13

GB 4613—84

## 环氧树脂和缩水甘油酯 无机氯的测定

**Epoxide resins and glycidyl esters  
Determination of inorganic chlorine**

本标准等效于ISO 4573—1978《塑料——环氧树脂和缩水甘油酯——无机氯的测定》。

### 1 适用范围

本标准规定了一种直接电位滴定法，以测定环氧树脂和缩水甘油酯中的无机物，也叫无机氯或“离子氯”。

### 2 原理

将试样溶解在适当的溶剂中，用硝酸银标准滴定液进行电位滴定，以测定氯离子。

### 3 试剂

在分析过程中，只使用公认的分析纯试剂和符合电阻率大于300千欧厘米无氯离子的纯水。

**3.1 冰乙酸：密度为1.05克/毫升。**

**3.2 丁酮（甲乙酮）。**

注：当树脂不完全溶解于丁酮时，则可采用其他更加合适的溶剂，并在试验报告中说明。

**3.3 盐酸：0.1N溶液。**

**3.4 氯化钾：0.01N溶液。**

**3.5 硝酸银：0.01N标准滴定液（必要时可用0.002N标准滴定液）。**

**3.5.1 配制**

将1.70克硝酸银溶解在水中，稀释到1升。

**3.5.2 标定**

称取预先在120℃干燥的20~25毫克基准氯化钠（准确至0.1毫克）放入300毫升的锥形瓶中，并溶于50毫升水中。按6.3条用硝酸银溶液滴定。

**3.5.3 浓度的计算**

当量浓度N按式（1）计算：

$$N = \frac{m}{58.45V} \quad \dots \dots \dots \dots \dots \quad (1)$$

式中： m——所用氯化钠的质量，毫克；

V——滴定耗用的硝酸银的体积，毫升；

58.45——氯化钠的毫克当量。

### 4 仪器

**4.1 微量滴定管：**容量为10毫升，最小刻度为0.02或0.05毫升，有一个在活塞下延伸约120毫米的毛细管尖。