



中华人民共和国国家标准

GB 11677—89

水基改性环氧易拉罐内壁涂料 卫生标准

Hygienic standard for water soluble
epoxy internal coatings of beverage cans

1989-09-05发布

1990-05-01实施

中华人民共和国卫生部 发布

中华人民共和国国家标准
水基改性环氧易拉罐内壁涂料
卫生标准

GB 11677—89

Hygienic standard for water soluble
epoxy internal coatings of beverage cans

1 主题内容与适用范围

本标准规定了以环氧树脂、苯乙烯为主要原料，配以一定助剂的涂料的卫生要求。

本标准适用于接触啤酒、碳酸型饮料的全铝二片易拉罐内壁作为防腐蚀用的涂料。

2 引用标准

GB 5009.60 食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

GB 5009.69 食品罐头内壁环氧酚醛涂料卫生标准的分析方法

3 感官指标

感官指标见表1。

表 1

样 品	指 标
涂料	乳白色半透明液体，无悬浮物等杂质
涂膜	表面无色，光洁均匀，经模拟液浸泡后无改变，无泛白、脱落现象
涂膜浸泡液	无色、无异味、不混浊

4 理化指标

理化指标见表2。

表 2

项 目	指 标
蒸发残渣, mg/L 水浸泡液, 95℃, 30 min	≤ 30
20% (V/V)乙醇浸泡液, 60℃, 30 min	≤ 30
4% (V/V)乙酸浸泡液, 60℃, 30 min	≤ 30
高锰酸钾消耗量, mg/L 水浸泡液, 95℃, 30 min	≤ 10
游离酚(以苯酚计), mg/L 水浸泡液 95℃, 30 min	≤ 0.1