

UDC 669.15'26 : 543.062  
H 11



# 中华人民共和国国家标准

GB 5687.6—88

## 铬 铁 化 学 分 析 方 法 库 仑 法 测 定 碳 量

Methods for chemical analysis of ferrochromium

The coulometric method for the  
determination of carbon content

1988-02-21 发布

1989-03-01 实施

国 家 标 准 局 发 布

# 中华人民共和国国家标准

## 铬铁化学分析方法 库仑法测定碳量

UDC 669.15'26  
·543.062

GB 5687.6—88

Methods for chemical analysis of ferrochromium

The coulometric method for the  
determination of carbon content

本标准适用于铬铁中碳量的测定。测定范围:0.010%~1.200%。

本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

### 1 方法提要

试样于高频感应加热炉的氧气流中燃烧，生成的二氧化碳被已知 pH 值的高氯酸钡溶液吸收，生成的高氯酸使溶液的 pH 值改变，通以一定电量的脉冲电流进行电解，使溶液的 pH 值恢复到原值，根据电解消耗的脉冲电量数，计算试样中含碳量。

### 2 试剂

- 2.1 碳酸钡：粉状。
- 2.2 脱脂棉。
- 2.3 玻璃棉。
- 2.4 氧气：纯度大于 99.5%。
- 2.5 纯铁：碳量小于 0.002%。
- 2.6 钨粒：碳量小于 0.002%，粒度 0.8~1.4 mm。
- 2.7 锡粒：碳量小于 0.002%，粒度 0.4~0.8 mm。
- 2.8 重铬酸钾饱和的硫酸 ( $\rho 1.84 \text{ g/mL}$ ) 溶液，使用其澄清溶液。
- 2.9 阴极杯溶液：称取 50 g 结晶高氯酸钡溶解于 1 000 mL 水中，加入 20 mL 异丙醇，混匀。
- 2.10 阳极杯溶液：称取 50 g 结晶高氯酸钡溶解于 250 mL 水中，混匀。
- 2.11 参考电极溶液：称取 5 g 结晶高氯酸钡和 3 g 氯化钠溶解于 100 mL 水中，待完全溶解后，加入数滴 5% 硝酸银溶液，加热至 60~70°C，冷却后用上部澄清溶液。

### 3 仪器

- 3.1 库仑定碳仪（见定碳仪气路装置图）。