

UDC 669.3 : 543.06
H 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 13293.8—91

高纯阴极铜化学分析方法 塞曼效应电热原子吸收光谱法测定镍量

Higher purity copper cathode—
Determination of nickel content—Zeeman effect
electrothermal atomic absorption spectrometric method

1991-12-14 发布

1992-10-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准
高纯阴极铜化学分析方法
塞曼效应电热原子吸收光谱法测定镍量

GB/T 13293.8—91

Higher purity copper cathode—
Determination of nickel content—Zeeman effect
electrothermal atomic absorption spectrometric method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了高纯阴极铜中镍含量的测定方法。

本标准适用于高纯阴极铜中镍含量的测定。测定范围:0.000 1%~0.002%。

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

3 方法原理

试料用硝酸溶解,将一定体积的试液注入电热原子化器中,用塞曼效应原子吸收光谱仪,于波长232.0 nm 处,测量其吸光度。标准溶液中含有与试液相同浓度的铜基体。

4 试剂

制备溶液和分析用水均为2次蒸馏水。实验所用器皿均用硝酸(4.3)浸泡12 h 后用水彻底清洗。

4.1 硝酸(ρ 1.42 g/mL),高纯。

4.2 硝酸(1+1)。

4.3 硝酸(1+19)。

4.4 铜溶液(50 mg/mL):称取10.00 g 金属铜(含铜>99.99%,含镍<0.000 05%)置于400 mL 烧杯中,分次加入80 mL 硝酸(4.2),冷溶,待激烈反应停止后,低温加热至完全溶解,煮沸驱除氮的氧化物,冷却至室温。移入200 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。

4.5 镍标准贮存溶液:称取0.100 0 g 金属镍(>99.95%)置于150 mL 烧杯中,加入10 mL 硝酸(4.2),盖上表皿,低温加热至完全溶解,冷却至室温后移入1 000 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL 含100 μ g 镍。

4.6 镍标准溶液:移取5.00 mL 镍标准贮存溶液(4.5)于500 mL 容量瓶中,加入5 mL 硝酸(4.2),用水稀释至刻度,混匀。此溶液1 mL 含1 μ g 镍。

5 仪器

原子吸收光谱仪,配有电热原子化器,附镍空心阴极灯。

仪器配备有塞曼效应背景校正装置。