



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14353.1—93

## 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 铜的测定

Methods for chemical analysis of  
copper ores lead ores and zinc ores—  
Determination of copper

1993-05-12 发布

1994-02-01 实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 铜矿石、铅矿石和锌矿石化学分析方法 铜的测定

GB/T 14353. 1—93

Methods for chemical analysis of  
copper ores lead ores and zinc ores—  
Determination of copper

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了铜矿石、铅矿石、锌矿石中铜含量的测定方法。

本标准适用于铜矿石、铅矿石、锌矿石中铜含量的测定。第一篇测定范围:0.01%~10%;第二篇测定范围:0.02%~10%;第三篇测定范围:0.001%~5%;第四篇测定范围:0.002%~5%。

### 2 引用标准

GB/T 14505 岩石和矿石化学分析方法总则及一般规定

### 第一篇 乙二胺底液极谱法

### 3 方法提要

试料用盐酸、硝酸溶解。在乙二胺-亚硫酸钠-明胶的底液中,铜与乙二胺形成稳定的多元环结构络合物,用极谱法测定,铜为直接双电子还原波,波形清晰,峰电位为-0.46 V(对饱和甘汞电极而言)。在分析测试液中含铅量大于5 mg时,本标准不适用。

### 4 试剂

- 4.1 盐酸( $\rho$ 1.19 g/mL)。
- 4.2 硝酸( $\rho$ 1.40 g/mL)。
- 4.3 盐酸(1+1 V+V)。
- 4.4 氯化铁溶液(5% m/V):称取5 g氯化铁( $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ ),用盐酸(2% V/V)溶解并定容至100 mL,摇匀。此溶液1 mL约含10 mg铁。
- 4.5 乙二胺(60% V/V)。
- 4.6 亚硫酸钠溶液(20% m/V)。
- 4.7 明胶溶液(0.5% m/V)(用沸水溶解)。
- 4.8 铜标准溶液:称取0.500 0 g金属铜(99.99%),置入250 mL烧杯中,盖上表皿,沿杯壁加入10 mL硝酸(1+1 V+V),低温溶解后,加入10 mL硫酸(1+1 V+V),蒸至冒浓厚白烟取下冷却,加水溶解铜盐,用水洗去表皿,冷却后移入500 mL量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含1.0 mg铜。
- 4.9 铜标准溶液:移取25.00 mL铜标准溶液(4.8),置入250 mL容量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀。此溶液1 mL含0.1 mg铜。

国家技术监督局1993-05-12批准

1994-02-01实施