

ICS 83.180
G 38



中华人民共和国国家标准

GB/T 16998—1997
eqv ISO 10363:1992

热熔胶粘剂热稳定性测定

Hot-melt adhesives—Determination of thermal stability

1997-09-26发布

1998-04-01实施

国家技术监督局发布

前　　言

本标准等效采用国际标准 ISO 10363:1992《热熔胶粘剂—热稳定性测定》。

本标准的附录 A 是提示的附录。

本标准由中华人民共和国化学工业部提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会归口。

本标准由上海橡胶制品研究所负责起草。

本标准主要起草人：沈忆华、王金宝。

ISO 前言

ISO(国际标准化组织)是一个世界性的各国家标准团体(ISO 成员团体)的联合机构。制订国际标准的工作通常由 ISO 各技术委员会进行。凡对已建立技术委员会的某专业感兴趣的每个成员团体,都有权参加该委员会。与 ISO 有联系的各政府的或非政府的国际组织,也可参加这一工作。在电工技术标准化方面,ISO 与国际电工技术委员会(IEC)紧密合作。

经技术委员会采纳的国际标准草案,在由 ISO 理事会批准为国际标准之前,要先发给各成员团体通过。根据 ISO 程序,要求至少有 75% 的成员团体投赞成票方可视为通过。

国际标准 ISO 10363 由 ISO/TC 61 塑料技术委员会,SC 11 制品分技术委员会制定。

本国际标准附录 A 是提示的附录。

中华人民共和国国家标准

热熔胶粘剂热稳定性测定

GB/T 16998—1997
eqv ISO 10363:1992

Hot-melt adhesives—Determination of thermal stability

1 范围

本标准规定了测定非反应性热熔胶粘剂热稳定性的方法,最高试验温度为260℃。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2794—1995 胶粘剂粘度的测定

GB/T 15332—94 热熔胶粘剂软化点的测定 环球法

3 原理

将一定量的热熔胶在给定条件下加热,以一定的时间间隔取出样品,记录加热期间粘度和软化点的数值。胶粘剂试验温度和试验时间由供需双方商定。

4 仪器

4.1 不锈钢或玻璃容器:外径65 mm,高95 mm,配有松动配合的盖子。

4.2 油浴或鼓风恒温烘箱:温度波动范围为±2℃。

4.3 玻璃棒。

4.4 测定软化点所用的仪器,按GB/T 15332规定。

4.5 测定粘度所用的仪器,按GB/T 2794规定。

4.6 温度计:分度值为0.1℃。

5 操作步骤

5.1 将不锈钢或玻璃容器(4.1)放入油浴或烘箱(4.2)中,将温度调节至所需的试验温度。

5.2 将足量的试样放入容器中,用玻璃棒(4.3)搅拌热熔胶直至样品完全熔融,将温度计(4.6)插入样品中,测量温度。从该点开始计时。在试验温度±2℃范围内连续加热2 h以达到热平衡。

5.3 在试验温度±2℃范围内,按GB/T 2794测量粘度^{1]}。取适量胶粘剂,按GB/T 15332测定软化点^{2]}。

5.4 以4 h至6 h的时间间隔,重复5.3中所述的全部操作,直至达到预定的试验时间止。如果在热熔

采用说明:

1] ISO 10363中,粘度测量按ISO 2555:1989规定进行。

2] ISO 10363中,软化点测量按ISO 4625:1980规定进行。