

UDC 674-41
B 70



中华人民共和国国家标准

GB 12626.8—90

硬质纤维板 吸水率的测定

Hard fibreboard—Determination of water absorption

1990-12-26 发布

1991-10-01 实施

国家技术监督局发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
硬质纤维板 吸水率的测定

GB 12626.8—90

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：63787337、63787447

1991 年 7 月第一版 2005 年 8 月电子版制作

*

书号：155066 • 1-23594

版权专有 侵权必究
举报电话：(010)68533533

中华人民共和国国家标准

GB 12626.8—90

硬质纤维板 吸水率的测定

代替 GB 1923—80

Hard fibreboard—Determination
of water absorption

本标准等效采用国际标准ISO 769—1972《建筑纤维板—硬质和中密度纤维板浸水后吸水率和厚度膨胀率的测定》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了硬质纤维板吸水率的测定方法。

本标准适用于无特殊加工处理的硬质纤维板。

2 引用标准

GB 12626.3 硬质纤维板 试件取样及测量

GB 12626.4 硬质纤维板 检验规则

GB 12626.6 硬质纤维板 含水率的测定

3 原理

试件浸水前后质量之差与试件浸水前质量的百分比。

4 测试仪器与工具

4.1 天平，按GB 12626.6中4.1条的规定。

4.2 恒温水槽、试件架、吸滤纸。

4.3 压块，质量约为3kg，幅面为120mm×120mm。

5 取样与试件

5.1 按GB 12626.4中3.2条的规定抽取样板。

5.2 按GB 12626.3中2.3条的规定锯割试件。

5.3 试件为正方形，边长为 100 ± 2 mm。

5.4 试件在相对湿度为 65 ± 5 %和温度为 20 ± 2 °C的条件下平衡处理至质量恒定。

注：当间隔为24h的连续两次称量的结果其差别不超过试件质量的0.1%时，即认为试件达到质量恒定。

6 测试方法

6.1 称量试件质量，精确至0.1g。

6.2 将试件置于试件架上，立于温度为 20 ± 1 °C，pH值为 6 ± 1 的水中，各试件不可相互接触，应保持距离，试件上端应低于水面20mm，试件浸泡 $24h \pm 15min$ 后，从水中取出并水平叠放，试件之间放入吸滤纸，每堆不得多于5块试件，上面压上压块，保持30s后卸下，在10min以内称量完毕。