

ICS 71.080
G 18



中华人民共和国国家标准

GB/T 35074—2018

焦化浸渍剂沥青

Impregnating coal pitch

2018-05-14 发布

2018-12-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国煤化工标准化技术委员会炼焦化学分技术委员会(SAC/TC 469/SC 3)归口。

本标准起草单位：山东晨阳新型碳材料股份有限公司、深圳市斯诺实业发展股份有限公司、鞍山兴德材料科技股份有限公司、中国平煤神马集团开封炭素有限公司、河南科峰炭材料有限公司、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：闫桂林、于益如、车忠敏、张海霞、闫萍、鲍海友、朱兴建、冯俊杰、刘运平、冯建国、袁强、郑景须。

焦化浸渍剂沥青

1 范围

本标准规定了焦化浸渍剂沥青的技术要求、试验方法、检验规则、包装、储存、运输、质量证明书。
本标准适用于炭素材料生产用的焦化浸渍剂沥青。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 1999 焦化油类产品取样方法
- GB/T 2000 焦化固体类产品取样方法
- GB/T 2288 焦化产品水分测定方法
- GB/T 2291 煤沥青实验室试样的制备方法
- GB/T 2292 焦化产品甲苯不溶物含量的测定
- GB/T 2293 焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法
- GB/T 2294 焦化固体类产品软化点 测定方法
- GB/T 2295 焦化固体类产品灰分测定方法
- GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定
- GB/T 8727 煤沥青类产品结焦值的测定方法
- GB/T 10454 集装袋

3 技术要求

3.1 产品分类

焦化浸渍剂沥青按技术指标分为1号、2号、3号。

3.2 技术指标

3.2.1 焦化浸渍剂沥青的技术指标应符合表1的规定。

表1 焦化浸渍剂沥青技术指标

名称	指标		
	1号	2号	3号
软化点/℃	80~95	80~95	80~95
喹啉不溶物/%	不大于0.5	1.0	3.0
甲苯不溶物/%	不小于8.0	9.0	10.0
结焦值/%	不小于47	47	47