

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 12705.1—2009

# 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法

Textile—Methods of testing the down-proof properties of fabrics— Part 1: Rubbing test

2009-06-19 发布 2010-02-01 实施

# 前 言

- GB/T 12705《纺织品 织物防钻绒性试验方法》包括以下两部分:
- ——第1部分:摩擦法;
- 一一第2部分:转箱法。
- 本部分为 GB/T 12705 的第1部分。
- 本部分的附录A为资料性附录。
- 本部分由中国纺织工业协会提出。
- 本部分由全国纺织品标准化技术委员会基础标准分会(SAC/TC 209/SC 1)归口。
- 本部分主要起草单位:深圳市计量质量检测研究院、上海市服装研究所、纺织工业标准化研究所。
- 本部分主要起草人:陈国强、梁海保、叶毓辉、杨志敏、章辉、葛明、何雨霞、许鉴。

# 纺织品 织物防钻绒性试验方法 第1部分:摩擦法

#### 1 范围

GB/T 12705 的本部分规定了采用摩擦法测定织物防钻绒性的方法。 本部分适用于制作羽绒制品用的各种织物。羽绒制品可根据实际情况参照采用。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 12705 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的 各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 6529 纺织品 调湿和试验用标准大气(GB/T 6529—2008,ISO 139:2005,MOD) GB/T 8629—2001 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序(eqv ISO 6330:2000)

### 3 术语和定义

下列术语和定义适用于 GB/T 12705 的本部分。

3. 1

#### 防钻绒性 down-proof properties

织物阻止羽毛、羽绒和绒丝从其表面钻出的性能。用在规定条件作用下的钻绒根数表示。

### 4 原理

将试样制成具有一定尺寸的试样袋,内装一定质量的羽绒、羽毛填充物。把试样袋安装在仪器上,经过挤压、揉搓和摩擦等作用,通过计数从试样袋内部所钻出的羽毛、羽绒和绒丝根数来评价织物的防钻绒性能。

#### 5 设备、用具和材料

#### 5.1 试验机

试验机由一个驱动轮和两个夹具组成,一个夹具与驱动轮连接,当驱动轮旋转时成椭圆形轨迹运行;另一个夹具安装在试验机底部的活动单元上,可用来调整两夹具间的距离。另外试验机应具有预置转数、满数自停等功能。两夹具间的距离为(44±1)mm。驱动轮转速 135 r/min。

附录 A 给出了供参考的试验仪器图,其他具有相同性能的仪器均可使用。

# 5.2 塑料袋

包裹试样袋的塑料袋由厚度为 $(25\pm1)\mu m$  低密度聚乙烯构成,表面光滑,无褶。其尺寸为 $(150\pm10)mm\times(240\pm10)mm$ 。

## 5.3 天平

精度为 0.01 g。

## 5.4 镊子

#### 5.5 缝纫线、缝纫针

缝纫线的规格、性能应与面料相适应。缝纫针采用家用11号。

#### 5.6 填充料

采用与被测试织物对应的羽绒制品中的羽绒填充料。若未提供羽绒填充料,则采用表 1 规定的含