

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT 65—1995

水胶炸药技术条件

1996-01-15 发布

1996-05-01 实施

中华人民共和国煤炭工业部 发布

中华人民共和国煤炭
行业标准
水胶炸药技术条件

MT 65—1995

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 12 千字
1996年8月第一版 1996年8月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号: 155066·2-10695

*

标目 293—088

1 主题内容与适用范围

本标准规定了水胶炸药的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于煤矿许用水胶炸药和非许用水胶炸药。

2 引用标准

GB 190 危险性货物包装标志

GB/T 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法

GB 12436 炸药作功能力试验 铅块法

GB 12440 炸药猛度试验 铅柱压缩法

GB/T 13228 工业炸药爆速测定法

GJB 772.206 炸药试验方法 撞击感度测定法 爆炸概率法

MT 60 煤矿用炸药爆炸后有毒气体含量的规定及其测定方法

MT 61 煤矿许用炸药沼气安全性规定及其检验方法

WJ 1054 固体炸药摩擦感度测定法

3 术语

3.1 煤矿许用水胶炸药 permissible water gel explosive for coal mine; permitted water gel explosive for coal mine; permissible water gel for coal mine; permitted water gel for coal mine

经主管部门批准,允许在有可燃气体(和煤尘)爆炸危险的煤矿井下工作面或其他工作地点使用的水胶炸药。

3.2 非许用水胶炸药 non-permissible water gel explosive; non-permitted water gel explosive; non-permissible water gel; non-permitted water gel

不允许在有可燃气体(和煤尘)爆炸危险的环境中使用的水胶炸药。

4 技术要求

4.1 产品应符合本标准的规定,并按规定的技术文件制造。

4.2 药卷规格:

4.2.1 直径

药卷直径为 32 ± 1 mm 和 35 ± 1 mm。

4.2.2 长度

药卷长度为 300 ± 15 mm 和 400 ± 15 mm。

注:药卷直径和长度也可根据用户需要,由供需双方商定。

4.3 水胶炸药性能:

水胶炸药性能应符合表 1 的规定。