

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 22927—2008

口 罩 纸

Respirator paper

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布
中国国家标准化管理委员会

前 言

本标准在原轻工行业标准 QB/T 2808—2006《口罩纸》的基础上制定。

本标准的附录 A 为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：浙江凯恩特种材料股份有限公司、中国制浆造纸研究院、中国造纸协会标准化专业委员会。

本标准主要起草人：李大方、陈万平、施均、潘爱丽。

口 罩 纸

1 范围

本标准规定了口罩纸的产品分类、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。
本标准适用于加工纸口罩用纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 451.3 纸和纸板厚度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 465.2 纸和纸板 浸水后抗张强度的测定

GB/T 1541 纸和纸板 尘埃度的测定

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 7974 纸、纸板和纸浆亮度(白度)的测定 漫射/垂直法

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

GB/T 12914 纸和纸板 抗张强度的测定

GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准

3 产品分类

3.1 口罩纸为卷盘纸。

3.2 卷盘纸直径为450 mm~500 mm。

3.3 卷盘芯内径为(75±1)mm。

3.4 卷盘纸宽度为180 mm或符合合同规定，尺寸偏差应为±1 mm。

4 技术要求

4.1 口罩纸的技术指标应符合表1的规定，或符合订货合同规定。

表 1

项 目		单 位	指 标
定量		g/m ²	15 ^{+0.5} _{-1.5}
紧度	≥	g/cm ³	0.38
抗张强度	≥ 纵向	kN/m	0.42
	≥ 横向		0.06
透气度	≥	CU(科雷)	10 000