

中华人民共和国国家标准

GB/T 29591-2013

湿地松松香

Gum rosin from Pinus. elliottii Engelm

2013-07-19 发布 2013-12-09 实施

目 次

前	方言	Ι
1	范围	• 1
2	规范性引用文件	. 1
3	术语和定义	. 1
4	要求	. 1
5	试验方法	. 2
6	检验规则	. 2
	6.1 检验分类	. 2
	6.2 批次划分	. 2
	6.3 取样方法	. 2
	6.4 定级	. 2
	6.5 结果判定	. 2
7	标志、包装、运输和贮存	. 2
	7.1 标志	. 2
	7.2 包装	. 2
	7.3 运输	• 3
	7.4 贮存	. 3

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由国家林业局提出并归口。

本标准起草单位:中国林业科学研究院林产化学工业研究所、广东科茂林产化工股份有限公司。

本标准主要起草人:高宏、商士斌、曾广建、饶小平。

湿地松松香

1 范围

本标准规定了湿地松松香的定义、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于第3章所定义的湿地松松香,主要用于胶黏剂、涂料、油墨、造纸等多个领域。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 8145 脂松香

GB/T 8146 松香试验方法

LY/T 1145 松香包装桶

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3. 1

湿地松松香 gum rosin from Pinus. elliottii Engelm

从湿地松($Pinus.\ elliottii$ Engelm)活立木采集的松脂经过蒸馏加工蒸出松节油后得到的,主要化学成分是多种一元树脂酸的混合物,分子式为 C_{20} H_{30} O_{2} 。

4 要求

湿地松松香分为特级、一级、二级、三级、四级、五级,共计六个级别。各级湿地松松香的技术指标符合表1的规定。

	特级	一级	二级	三级	四级	五级	
	透明						
	微黄	淡黄	黄色	深黄	黄棕	黄红	
软化点(环球法)/℃		76.0		75.0		74.0	
酸值/(mg/g) >		165.0		164.0		163.0	
不皂化物/% ≤		8.0		8.0		9.0	
乙醇不溶物/% ≤		0.030		0.030		0.040	
灰分/% 《		0.020		0.030		0.040	
	> < < < < < < < < < < < < < < < < < < <	微黄	微黄 淡黄	透 微黄 淡黄 黄色 ≥ 76.0 75 ≥ 165.0 164 ≤ 8.0 8. ≤ 0.030 0.0	透明 微黄淡黄黄色 深黄 ≥ 76.0 75.0 ≥ 165.0 164.0 ≤ 8.0 8.0 ≤ 0.030 0.030	透明 微黄 淡黄 黄色 深黄 黄棕 ≥ 76.0 75.0 74 ≥ 165.0 164.0 163 ≤ 8.0 8.0 9. ≤ 0.030 0.030 0.030	

表 1 各级湿地松松香技术指标

1