

UDC 669.3 : 543.06
H 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 13293.1—91

高纯阴极铜化学分析方法 催化示波极谱法测定硒、碲量

Higher purity copper cathode—
Determination of selenium and tellurum contents—
Catalytic oscillopolarographic method

1991-12-14 发布

1992-10-01 实施

国家技术监督局发布

中华人民共和国国家标准

高纯阴极铜化学分析方法 催化示波极谱法测定硒、碲量

GB/T 13293.1—91

Higher purity copper cathode—

Determination of selenium and tellurum contents—
Catalytic oscillopolarographic method

1 主题内容与适用范围

本标准规定了高纯阴极铜中硒、碲含量的测定方法。

本标准适用于高纯阴极铜中硒、碲含量的测定。测定范围:0.000 05%~0.000 3%。

2 引用标准

GB 1.4 标准化工作导则 化学分析方法标准编写规定

GB 1467 冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定

3 方法原理

试料用硝酸溶解,在盐酸介质中,用次亚磷酸钠将四价硒、碲还原为单体,以砷作载体共沉淀富集微量硒、碲与基体铜分离。单体砷、硒和碲用高氯酸-硝酸溶解。在亚硫酸钠-高碘酸钾的氨性底液中,硒能产生灵敏的吸附催化波,于-0.60 V 起始阴极化扫描,进行硒的导数示波极谱测定。在高氯酸-氯化钠-四氯化碳底液中,碲能产生灵敏的吸附催化波,于-0.60 V 起始阴极化扫描,进行碲的导数示波极谱测定。

4 试剂

- 4.1 四氯化碳。
- 4.2 次亚磷酸钠。
- 4.3 硝酸(ρ 1.42 g/mL),优级纯。
- 4.4 高氯酸(ρ 1.67 g/mL),优级纯。
- 4.5 氢溴酸(ρ 1.48 g/mL),优级纯。
- 4.6 盐酸(1+1)。
- 4.7 硝酸(1+1)。
- 4.8 高氯酸(1+1)。
- 4.9 高氯酸(1+7)。
- 4.10 次亚磷酸钠-盐酸混合洗液:每升洗液中含 10 g 次亚磷酸钠(4.2)和 50 mL 盐酸(ρ 1.19 g/mL)。
- 4.11 亚硫酸钠溶液(200 g/L)。
- 4.12 氯化钠溶液(200 g/L)。
- 4.13 砷溶液:称取 2.6 g 三氧化二砷,置于 100 mL 烧杯中,加入 15 mL 氢氧化钠溶液(100 g/L),微