


UDC 676.492:621.315.613

K 10



# 中华人民共和国国家标准

GB 7195—87

---

## 云母纸试验方法

Test methods of mica papers

1987-01-21发布

1987-12-01实施

---

国家标准局发布

# 中华人民共和国国家标准

UDC 676.492  
:621.315.613

## 云母纸试验方法

GB 7195—87

Test methods of mica papers

本标准适用于电气绝缘云母制品所用云母纸的性能试验。

### 1 样品的处理条件和试验条件

#### 1.1 样品的处理条件

除非另有规定，样品应在温度 $23 \pm 2$ ℃和相对湿度45%~55%的条件下处理24h。

#### 1.2 试验条件

除非另有规定，试验应在温度 $23 \pm 2$ ℃和相对湿度45%~55%的条件下进行。

### 2 样品和试样

#### 2.1 样品的取法

对卷筒纸或平张纸，至少应先将最外两层除去，然后取约 $1\text{ m}^2$ 的样品。

#### 2.2 试样的取法

任何试验的试样，应制备成使其能代表卷或张的全宽。试样的制取方法没有规定，但边缘应平齐，不应有裂缝和毛刺。

试样的形状、尺寸和数量在各项试验方法中规定。

### 3 试验方法

#### 3.1 定量

沿纸横向制取最大可能数目的试样。试样尺寸为 $100 \pm 0.5\text{ mm} \times 100 \pm 0.5\text{ mm}$ 或 $\phi 113 \pm 0.5\text{ mm}$ 。质量采用感量为1mg的天平进行称量。

定量按下式计算：

$$W = \frac{g}{F}$$

式中：W——定量， $\text{g}/\text{m}^2$ ；

g——试样的质量，g；

F——试样的面积， $\text{m}^2$ 。

以中值作为试验结果，并报告最大值和最小值，取三位有效数字。

#### 3.2 厚度

##### 3.2.1 试验仪器

采用恒压精密刻度盘式测厚装置进行测定。其测量面面积为 $2 \pm 0.1\text{ cm}^2$ ，施于试样的压强为 $0.1 \pm 0.01\text{ MPa}$ ( $1 \pm 0.1\text{ kgf/cm}^2$ )，分度值为 $0.001 \sim 0.002\text{ mm}$ 。两测量面的平行度在 $0.005\text{ mm}$ 以内。可动之测量面上下移动的方向应与固定测量面的表面垂直。多次测量后的零点应维持不变。刻度值的准确度在 $0.005\text{ mm}$ 以内。

##### 3.2.2 试验步骤

沿纸的横向切取宽 $100\text{ mm}$ 长度等于卷幅宽的试样，每间隔 $100\text{ mm}$ 测定一点，共测10点，若其中有一点测量值超出允许偏差时再另取试样继续测定10点。