


UDC 667.622 : 667.613.5
G 53



中华人民共和国国家标准

GB 5211.6—85

颜料耐酸性测定法

Method for the determination of
resistance to acid of pigments

1985-07-16发布

1986-03-01实施

国家标准化局 批准

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准

颜 料 耐 酸 性 测 定 法

GB 5211.6—85

*

中国标准出版社出版发行
北京复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

网址 www.bzcbs.com

电话：68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 880×1230 1/16 印张 0.25 字数 5 千字

1986 年 2 月第一版 2007 年 8 月第二次印刷

*

书号：155066·1-28848 定价 10.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68533533

颜料耐酸性测定法

GB 5211.6—85

Method for the determination of
resistance to acid of pigments

本标准为颜料通用试验方法，用以测定颜料的耐酸性。

1 定义

颜料和酸溶液接触后，由于颜料和酸作用，会造成酸溶液的沾色和颜料本身的变色，颜料的耐酸性即是指颜料对抗酸的作用而造成酸溶液的沾色和颜料变色的性能。

2 材料和仪器设备

- 2.1 盐酸GB 622—77：化学纯，2%溶液。
- 2.2 天平：感量0.001g。
- 2.3 试管：容量25ml，带磨口塞。
- 2.4 电动振荡器：振荡频率 280 ± 5 次/min，振荡幅度 40 ± 2 mm。
- 2.5 滤纸：慢速，应符合GB 1915—80《定性滤纸》的规定。
- 2.6 细孔坩埚：容量25ml。
- 2.7 抽滤瓶：容量125ml。
- 2.8 比色皿：厚度0.5cm，高度6.4cm。
- 2.9 比色架：比色架应有二孔，恰好插入二支比色皿，背景为白色。
- 2.10 灰色分级卡：使用GB 251—84《评定沾色用灰色样卡》的沾色灰色分级卡和GB 250—84《评定变色用灰色样卡》的褪色灰色分级卡。

3 测定步骤

需做二份平行试验。

3.1 试液和滤饼的制备

称取二份颜料样品，每份0.5g，称准至0.001g，分别放入二支试管（2.3）中，其中一支加入20ml蒸馏水，另一支加入20ml盐酸溶液（2.1），放置5min后，盖紧磨口塞，水平固定在电动振荡器（2.4）上，振荡5min，取下，分别倒入铺设3层滤纸（2.5）的细孔坩埚（2.6）中，真空抽滤直至得到清澈滤液。

3.2 沾色和变色级别的评定

3.2.1 将2%盐酸溶液（2.1）和制得的清澈滤液分别注满比色皿（2.8），将二支比色皿分别置入比色架（2.9）孔中，在朝北自然光照下，入射光与被观察物成45°角，观察方向垂直于被观察物表面，对照沾色灰色分级卡（2.10），以目视评定滤液的沾色级别。

3.2.2 分别取出过滤后二坩埚中的滤饼，放在白瓷板上，压上无色玻璃，用与3.2.1相同的方法对照褪色灰色分级卡（2.10），以目视评定颜料的变色级别。

3.3 平行试验结果

平行试验所得级别应相同。