

ICS 59.080.20
W 32

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 32008—2002

针织用亚麻纱

Knitting flax yarn

2002-09-28 发布

2003-01-01 实施

中华人民共和国国家经济贸易委员会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
针织用亚麻纱
FZ/T 32008—2002

*

中国标准出版社出版
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话:(010)51299090、68522006

2002年12月第一版

*

书号: 155066·2-14834

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68522006

前 言

本标准是在 FZ/T 32001—1998《亚麻纱》的基础上,根据针织用纱的特点而制定的。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织标准化技术委员会麻纺织品分技术委员会归口。

本标准起草单位:黑龙江省纺织产品质量监督检验测试中心、齐齐哈尔金亚亚麻集团有限公司、哈尔滨亚麻集团。

本标准主要起草人:付成彦、赵志娟、王艳秋、杨惠杰、许春林、李崇丽。

针织用亚麻纱

1 范围

本标准规定了针织用100%亚麻纱的产品品种规格、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志运输和贮存等。

本标准适用于鉴定湿纺针织用亚麻纱的品质和作为交接验收的统一规定。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 250 评定变色用灰色样卡

FZ/T 32001—1998 亚麻纱

FZ/T 73015—1999 亚麻针织品

3 产品品种、规格

3.1 针织用亚麻纱的粗细程度以公制支数表示,即在公定回潮率时以1g质量纱的长度表示,见式(1)。

$$N = \frac{L}{m} \dots\dots\dots(1)$$

式中:

N ——公制支数(Nm);

L ——长度,单位为米(m);

m ——质量,单位为克(g)。

3.2 针织用亚麻纱的粗细程度亦可用线密度(tex)表示,即以1000m纱在公定回潮率时的质量(g)表示,见式(2)。

$$T = \frac{m}{L} \times 1000 \dots\dots\dots(2)$$

式中:

T ——线密度,单位为特克斯(tex);

m ——质量,单位为克(g);

L ——长度,单位为米(m)。

3.3 针织用亚麻纱的公定回潮率为12%。

3.4 针织用亚麻纱的标准重量

3.4.1 100m亚麻纱在公定回潮率时的标准重量:

$$\text{标准重量(g/100m)} = 100 / \text{支数} \dots\dots\dots(3)$$

3.4.2 100m亚麻纱的标准干燥重量:

$$\text{标准干燥重量(g/100m)} = \text{标准重量} / (1 + \text{公定回潮率}) \dots\dots\dots(4)$$