


ICS 73.060  
D 42



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 3884.12—2010

## 铜精矿化学分析方法 第 12 部分: 氟和氯含量的测定 离子色谱法

Methods for chemical analysis of copper concentrates—  
Part 12: Determination of fluoride content and chloride content—  
Ion chromatography

2011-01-10 发布

2011-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 前　　言

GB/T 3884《铜精矿化学分析方法》目前共包括 12 个部分：

- 第 1 部分：铜量的测定；
- 第 2 部分：金和银的测定；
- 第 3 部分：硫量的测定；
- 第 4 部分：氧化镁的测定；
- 第 5 部分：氟量的测定；
- 第 6 部分：铅、锌、镉和镍量的测定；
- 第 7 部分：铅量的测定；
- 第 8 部分：锌量的测定；
- 第 9 部分：砷和铋量的测定；
- 第 10 部分：锑量的测定；
- 第 11 部分：汞量的测定 冷原子吸收光谱法；
- 第 12 部分：氟和氯含量的测定 离子色谱法。

本部分为第 12 部分。

本部分是按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草的。

本部分中氟含量的测定方法不作为仲裁方法。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC 243)归口。

本部分起草单位：湖北出入境检验检疫局检验检疫技术中心。

本部分参加起草单位：北京矿冶研究总院、中华人民共和国南通出入境检验检疫局、铜陵有色金属集团控股有限公司、北方铜业股份有限公司、大冶有色金属有限公司。

本部分主要起草人：崔海容、于力、侯晋、李琴美、郭坚、简艳、常冀湘、李玉琴、凌约涛、杨顺风、陈曹祺、凌琳、李静。

# 铜精矿化学分析方法

## 第 12 部分: 氟和氯含量的测定

### 离子色谱法

#### 1 范围

GB/T 3884 的本部分规定了铜精矿中氟和氯含量的离子色谱测定方法。

本部分适用于铜精矿中氟和氯含量的测定, 测定范围: 氟为 0.005% ~ 0.50%, 氯为 0.01% ~ 0.50%。

注: 本标准中测定的氯是指酸浸出氯。

#### 2 方法原理

试样经硫酸分解, 其中的氟、氯随水蒸气逸出与样品分离, 经吸收液吸收, 用离子色谱法测定。以保留时间定性, 以工作曲线法进行定量。

#### 3 试剂

除另有规定外, 所用试剂均为优级纯, 实验用水为电阻率为  $18.2 \text{ M}\Omega \cdot \text{cm}$  的超纯水。

3.1 氢氧化钠。

3.2 浓硫酸( $\rho=1.84 \text{ g/mL}$ )。

3.3 硫酸溶液(2+1): 量取 200 mL 浓硫酸(3.2)缓慢倒入 100 mL 水中, 混匀。

3.4 氢氧化钠溶液  $c(\text{NaOH})=0.2 \text{ mol/L}$ : 称取 8.0 g 氢氧化钠(3.1)溶于 1 000 mL 水中。

3.5 氢氧化钠溶液  $c(\text{NaOH})=0.02 \text{ mol/L}$ : 称取 0.8 g 氢氧化钠(3.1)溶于 1 000 mL 水中, 也可使用自动淋洗液发生器  $\text{OH}^-$ 型制备。

3.6 氟标准贮存溶液: 准确称取 2.211 0 g 在  $105^\circ\text{C} \sim 110^\circ\text{C}$  干燥 2 h 的基准氟化钠, 以水溶解, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。转入干燥的塑料瓶中储存。此溶液 1 mL 含 1 000  $\mu\text{g}$  氟。

3.7 氯的标准贮存溶液: 准确称取 1.648 5 g 经  $500^\circ\text{C} \sim 600^\circ\text{C}$  灼烧至恒重的基准氯化钠, 溶于水, 移入 1 000 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 摆匀。此溶液 1 mL 含 1 000  $\mu\text{g}$  氯。

3.8 氟和氯混合标准使用液: 分别准确移取氟和氯标准贮存溶液(3.6 和 3.7)各 5.00 mL 于 50 mL 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 此溶液为 1 mL 含氟和氯各 100.0  $\mu\text{g}$ 。

#### 4 仪器和设备

4.1 离子色谱仪: 配电导检测器。

4.2 水蒸气蒸馏装置(见附录 A)。

4.3 尼龙滤膜:  $0.22 \mu\text{m}$ 。

4.4 注射器: 2.5 mL。

所有玻璃器皿使用前均需依次用 2 mol/L NaOH 溶液和水分别浸泡 4 h, 然后用水冲洗 3~5 次,