



中华人民共和国国家标准

GB 446—93

全 精 炼 石 蜡

Refined paraffin wax

1993-08-06 发布

1994-01-01 实施

国家技术监督局 发布

(京)新登字 023 号

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
全 精 炼 石 蜡

GB 446—93

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码: 100045

<http://www.bzcbs.com>

电话: 63787337、63787447

1994年2月第一版 2004年12月电子版制作

*

书号: 155066·1-10346

版权专有 侵权必究

举报电话: (010) 68533533

中华人民共和国国家标准

GB 446—93

全 精 炼 石 蜡

代替 GB 446—87

Refined paraffin wax

1 主题内容与适用范围

本标准规定了全精炼石蜡的技术要求、试验方法、包装、标志、贮运及交货验收。

本标准适用于以含油蜡为原料,经发汗或溶剂脱油、再经白土或加氢精制所得到的全精炼石蜡。本产品应用于高频瓷、复写纸、铁笔蜡纸、精密铸造、装饰吸音板等产品。

2 引用标准

- GB/T 265 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法
- GB/T 2539 石蜡熔点(冷却曲线)测定法
- GB/T 3554 石油蜡含油量测定法
- GB/T 3555 石油产品赛波特颜色测定法(赛波特比色计法)
- GB/T 4985 石油蜡针入度测定法
- SH 0164 石油产品包装、贮运及交货验收规则
- SH 0229 固体和半固体石油产品取样法
- SH/T 0404 石蜡光安定性测定法
- SH/T 0407 石油蜡水溶性酸或碱试验法
- SH/T 0414 石蜡嗅味试验法

3 产品分类

本产品按含油量分为优级品和一级品。

本产品按熔点分为 52,54,56,58,60,62,64,66,68,70 共十个牌号。

4 技术要求

项 目		质 量 指 标																		试验方法		
		优 级 品										一 级 品										
		52号	54号	56号	58号	60号	62号	64号	66号	68号	70号	52号	54号	56号	58号	60号	62号	64号	66号		68号	70号
熔点, C	不低于	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70	GB/T 2539
	低于	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	54	56	58	60	62	64	66	68	70	72	
含油量, % (m/m)	不大于	0.5										0.8								GB/T 3554		
颜色, 号	不小于	+28				+25						+25				+22				GB/T 3555		

国家技术监督局 1993-08-06 批准

1994-01-01 实施