

UDC 634.0.892.6
B 72



中华人民共和国国家标准

GB 8140—87

漂 白 紫 胶

Bleached lac

1987-11-12 发布

1988-05-01 实施

国 家 标 准 局 发 布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
漂 白 紫 胶
GB 8140—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年3月第一版 2005年11月电子版制作

*

书号: 155066·1-24045

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

漂 白 紫 胶

Bleached lac

本标准适用于漂白紫胶和精制漂白紫胶。

本标准参照国际标准 ISO 57—1975《漂白紫胶》提出。

1 定义

漂白紫胶是指由紫胶原胶或颗粒紫胶为原料,溶于碳酸钠溶液或其他弱碱溶液后,除去所含杂质或紫胶蜡,用漂白剂漂白净制的浅色紫胶;含蜡漂白紫胶为普通漂白紫胶;脱蜡漂白紫胶为精制漂白紫胶。

2 技术要求

漂白紫胶技术指标如下。

指 标 名 称	普通漂白紫胶		精制漂白紫胶	
	I级	II级	I级	II级
必测				
颜色指数,号	≤ 1.0	≤ 2.0	≤ 1.0	≤ 2.0
水分,%	≤ 5.0	≤ 5.0	≤ 5.0	≤ 5.0
热乙醇不溶物,%	≤ 1.0	≤ 2.0	≤ 0.2	≤ 0.5
灰分,%	≤ 1.0	≤ 1.5	≤ 0.5	≤ 1.0
蜡质,%	≤ 5.5	≤ 5.5	≤ 0.2	≤ 0.5
水溶物,%	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 0.5	≤ 0.5
酸值,KOH mg/g	≤ 85	≤ 85	≤ 85	≤ 85
氯含量,%	≤ 1.5	≤ 3.0	≤ 1.0	≤ 1.0
选测				
无机酸(以 H ₂ SO ₄ 计),%	≤ 0.2	≤ 0.4	≤ 0.2	≤ 0.4
游离氯和过氧化物	无	无	无	无

注:① 贮存期:I级为一年,II级为8个月。

② 产品中不准含有松香和其他掺杂物。

③ 碘值、皂化值如有需要按双方协议。

④ 漂白紫胶中各项指标均系绝干样计算结果。

3 其他规定

3.1 本标准产品从生产日起,I级产品在一年内,II级产品在8个月内如果已变成在酒精中不溶解,买方可提出退货或赔款。

3.2 本标准其他规定按 GB 8138—87《紫胶片》中的规定执行。

4 包装、运输和贮存

4.1 漂白紫胶用木箱或其他包装物包装,内衬一层牛皮纸。每箱净重 25kg,在箱上注明生产厂、产品名称、等级和生产日期,并标明“避晒”、“防潮”等字样,箱内放置有产品检验合格证。

4.2 产品应尽可能减少贮存和运输时间,运输过程中严禁日晒、雨淋和靠近热源及潮湿的地方。