

ICS 91.100.30
Q 10



中华人民共和国国家标准

GB/T 11973—1997

加气混凝土抗冻性试验方法

Test method for frost-resistance of aerated concrete

1997-11-12 发布

1998-06-01 实施

国家技术监督局发布

·前　　言

本标准 1980 年第一次制定为 JC 272—80 部标准,1989 年制定并首次发布为国家标准,1997 年第一次修订,修订时参照了国外先进标准,结合我国国情,保留了原标准中科学合理的部分,对部分内容和条款进行了修订,将强度损失改为用冻后强度平均值作为评定抗冻性的一个指标。

本标准自生效之日起,同时代替 GB 11973—89。

本标准由国家建筑材料工业局提出。

本标准负责起草单位:中国新型建筑材料公司常州建筑材料研究设计所。

本标准参加起草单位:上海大学建筑工程学院。

本标准主要起草人:姜炳年、姚国伟、王其平、金孝杰、李建中。

本标准 1989 年首次发布,1997 年第一次修订。

本标准委托中国新型建筑材料公司常州建筑材料研究设计所解释。

中华人民共和国国家标准

GB/T 11973—1997

加气混凝土抗冻性试验方法

代替 GB 11973—89

Test method for frost-resistance of aerated concrete

1 范围

本标准规定了加气混凝土抗冻性试验用仪器设备、试件、试验步骤、结果评定和试验报告。

本标准适用于加气混凝土。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 11969—1997 加气混凝土性能试验方法总则

GB/T 11971—1997 加气混凝土力学性能试验方法

3 仪器设备

3.1 低温箱或冷冻室:最低工作温度-30℃以下。

3.2 恒温水槽:水温(20±5)℃。

3.3 托盘天平或磅称:称量2 000 g,感量1 g。

3.4 电热鼓风干燥箱:最高温度200℃。

4 试件

4.1 试件制备

按GB/T 11969有关规定进行。

4.2 试件尺寸和数量

100 mm×100 mm×100 mm 立方体试件一组3块。

5 试验步骤

5.1 将冻融试件放在电热鼓风干燥箱内,在(60±5)℃下保温24 h,然后在(80±5)℃下保温24 h,再在(105±5)℃下烘至恒质。

5.2 试件冷却至室温后,立即称取质量,精确至1 g,然后浸入水温为(20±5)℃恒温水槽中,水面应高出试件30 mm,保持48 h。

5.3 取出试件,用湿布抹去表面水分,放入预先降温至-15℃以下的低温箱或冷冻室中,其间距不小于20 mm,当温度降至-18℃时记录时间。在(-20±2)℃下冻6 h取出,放入水温为(20±5)℃的恒温水槽中,融化5 h作为一次冻融循环,如此冻融循环15次为止。

5.4 每隔5次循环检查并记录试件在冻融过程中的破坏情况。

5.5 冻融过程中,发现试件呈明显的破坏,应取出试件,停止冻融试验,并记录冻融次数。