



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 9998—2006  
代替 GB/T 9998—1988

---

## 西宁毛

Xining wool

2006-03-10 发布

2006-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

西 宁 毛

GB/T 9998—2006

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街 16 号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2006 年 9 月第一版

\*

书号：155066 · 1-27975

版权专有 侵权必究

举报电话：(010)68522006

## 前　　言

本标准代替 GB/T 9998—1988《西宁毛》。

本标准与 GB/T 9998—1988 相比主要变化如下：

- 补充和完善了西宁毛的定义；
- 将等级分为特、一、二、三、四等五个等级，对技术指标进行了适当的调整，增加了各等级净毛率的规定；
- 对套毛除边作了进一步的明确，并增加了边肷毛的规定；
- 对检验验收规则及包装、标志、储存、运输进行了补充和完善；
- 取消了附录 A 羊毛类型含量试验方法、附录 B 油压式快速净毛率测定法的内容。

本标准由中国纤维检验局提出并归口。

本标准起草单位：青海省纤维检验局。

本标准起草人：陈江涛、李青娅、吴延云、李文延。

本标准于 1988 年首次发布，本次为第一次修订。

# 西 宁 毛

## 1 范围

本标准规定了西宁毛的分等技术要求、检验方法、检验规则、包装、标志、储存、运输的要求。

本标准适用于西宁毛的生产、交易、加工、质量监督和进出口检验中的质量鉴定。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB 1523 缸羊毛
- GB/T 5706 纺织名词术语(毛部分)
- GB/T 6976 羊毛毛丛自然长度试验方法
- GB/T 6977 洗净羊毛油、灰、杂含量试验方法
- GB/T 6978 原毛洗净率试验方法 烘箱法
- GB/T 10685 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法
- GB/T 14270 羊毛纤维类型含量试验方法
- GB/T 14271 原毛净毛率试验方法 油压法

## 3 术语和定义

GB/T 5706、GB 1523 中确定的以及下列术语和定义适用于本标准。

### 3.1

#### **西宁毛 Xining wool**

以西宁为主要集散地的土种藏系羊毛。主要产于青海、西藏、甘肃、四川等地。其纤维粗长、弹性好、富有光泽、死毛含量少，是织造地毯和长毛绒的优质原料。

## 4 技术要求

### 4.1 分等规定见表 1。

**表 1 西宁毛分等规定**

等级	毛丛自然 长度/cm	粗毛含量/ (%)	干毛含量/ (%)	死毛含量/ (%)	净毛率/ (%)	品质特征及外观形态
特等	≥22	≤35	≤1	≤1	≥75	羊毛为自然白色，毛丛以绒毛、两型毛和粗毛组成，多为两型毛和粗毛，呈毛辫或毛丛结构。毛辫粗细均匀，底绒厚而致密，平均直径在 $30 \mu\text{m} \sim 35 \mu\text{m}$ 之间，均匀性较好。弹性好、富有光泽，油汗多、手感柔软。
一等	≥20	≤32	≤3	≤2	≥70	羊毛为自然白色，毛丛以绒毛、两型毛和粗毛组成，两型毛和粗毛较多，呈毛辫或毛丛结构。毛辫粗细均匀，底绒厚而致密，平均直径在 $30 \mu\text{m} \sim 35 \mu\text{m}$ 之间，均匀性较好。弹性好、富有光泽，油汗较多、手感柔软。