

UDC 669.74:543.062
H 11



中华人民共和国国家标准

GB 8654.3—88

金属锰化学分析方法 钼蓝光度法测定硅量

Methods for chemical analysis of manganese metal
The molybdenum blue photometric method for the
determination of silicon content

1988-01-18 发布

1989-02-01 实施

国家 标 准 局 发 布

中华人民共和国国家标准

金属锰化学分析方法 钼蓝光度法测定硅量

UDC 669.74
:543.062

GB 8654.3—88

Methods for chemical analysis of manganese metal
The molybdenum blue photometric method for the
determination of silicon content

本标准适用于金属锰和电解金属锰中硅量的测定。测定范围:0.001%~0.60%。

本标准遵守 GB 1467—78《冶金产品化学分析方法标准的总则及一般规定》。

1 方法提要

试样用硫酸分解,硅酸与钼酸铵生成硅钼杂多酸,加入氢氟酸消除磷、砷等杂质的影响,用硫酸亚铁铵还原生成硅钼蓝,于分光光度计波长 810 nm 处测量其吸光度。

2 试剂

所用试剂均为优级纯。除硫酸外,均应贮存于塑料容器中。

2.1 硫酸(6+94)。

2.2 氢氟酸(1+9)。

2.3 钼酸铵溶液: 称取 75 g 钼酸铵 [$(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$] 溶解于温水中, 冷却后用水稀释至 1 000 ml, 使用时再过滤。

2.4 硫酸亚铁铵溶液: 称取 150 g 硫酸亚铁铵 [$(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{FeSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$] 溶解于 500 ml 水中, 加入 100 ml 硫酸(1+9), 用水稀释至 1 000 ml, 混匀。

2.5 硅标准溶液: 称取 0.428 0 g 二氧化硅(纯度不低于 99.5%)于铂坩埚中, 加入 2 g 无水碳酸钠并混匀, 于 1 000℃ 高温炉中熔融 10~15 min, 取出, 冷却, 置于聚四氟乙烯烧杯中, 用水溶解, 移入 1 000 ml 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 ml 含 0.2 mg 硅。

2.6 硅标准溶液: 移取 25.00 ml 硅标准溶液(2.5)于 500 ml 容量瓶中, 用水稀释至刻度, 混匀。此溶液 1 ml 含 0.01 mg 硅。

3 仪器

分光光度计。

4 试样

4.1 电解金属锰试样应全部通过 0.149 mm 筛孔。

4.2 金属锰试样应全部通过 0.177 mm 筛孔。

5 分析步骤

5.1 试样量

中华人民共和国冶金工业部 1988-01-18 批准

1989-02-01 实施